

TEXINOL FCT 95



**Lubrificante Biodegradabile per
filatura cardata e filatura
pettinata**



Ensimaggio idrosolubile, senza olio minerale, per la filatura cardata e pettinata

UTILIZZO

- Particolarmente adatto alla lubrificazione della lana pura o mista a poliammide, poliestere, acrilico, tappeti cardati (dry-spun o lavati), coperte acriliche, cashmere o angora puri e misti a lana, seta e poliammide durante la preparazione delle fibre, della cardatura e della pettinatura o dei procedimenti di filatura.
- Il prodotto è adatto anche a poliestere puro, poliestere antifiamma, polipropilene e pelliccia sintetica.

VANTAGGI

- Riduce l'attrito filo/metallo durante la cardatura e la pettinatura
- Garantisce un ottimo livello di protezione antistatica
- Semplifica il districamento durante la cardatura
- Conferisce alla materia tessile una buona bagnabilità
- Testato con successo in base alla classificazione M1 di propagazione del fuoco (su tirella in poliestere non lavata e avvivata con l'1,2% di **TEXINOL FCT 95**)
- Facilmente eliminabile con procedimenti di lavaggio tradizionali
- "Biodegradabile": raggiunge il livello Pw1 (livello migliore) ai sensi della Norma OECD 301 B
- Rispettoso dell'ambiente (non contiene olio minerale né alchilfenoli etossilati [APEO])
- Testato con il metodo DIN 75201 A (+95% al test Fogging) su tessuto non tessuto lubrificato con lo 0,3% di prodotto
- Applicato secondo le dosi consigliate qui in basso il prodotto consente di ottemperare ai requisiti del marchio OEKO-TEX Standard 100

RACCOMANDAZIONI

Consigli per l'eliminazione

Le condizioni migliori per un'eliminazione corretta sono:

- Temperatura compresa tra 30°C e 50°C
- pH neutro
- Da 1 a 2 g/l di un detergente della nostra gamma DETERFIX®

Nota: Il prodotto si elimina con un semplice risciacquo con acqua pura. Ciò nonostante, a seconda del grado di sporco della materia tessile si consiglia di applicare le condizioni operative riportate qui sopra.

TOTAL ITALIA s.r.l.
Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano (Italia)
12-12-2016
TEXINOL FCT 95
1/2

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per cui è previsto, non presenta rischi particolari. Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.



TOTAL

Dosi di impiego:

- Caso generale: 2-4%
 - Filatura pettinata: <1%
 - Tappeto cardato dry spun: 1-1,5%
 - Coperta acrilica: 1-1,5%
 - Pelliccia sintetica: 0,5-1%
 - Poliestere anti-fiamma non lavato: <1,2%
- A seconda dei risultati desiderati il prodotto può essere additivato con un antistatico, un agente di ritegno dell'umidità o un agente che aumenta la resistenza dinamometrica (vi invitiamo a consultarci al riguardo)

Conservazione e manutenzione

- Temperatura da 5°C a 40°C
- Non esporre a temperature inferiori a 0°C
- Vita utile del prodotto: 1 anno a partire dalla data di consegna di Total

CARATTERISTICHE TIPICHE	TEXINOL FCT 95
Aspetto a 20°C	Liquido limpido
Colore visivo	Praticamente incolore
Densità a 20°C	1,07
Aspetto della diluizione al 10% nell'acqua	Soluzione stabile
Viscosità a 20°C	140-180 cST
Tasso di materia attiva	>60%
Ionicità	Non ionico
pH al 10% in acqua demineralizzata	6,4-7

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella vengono forniti esclusivamente a titolo indicativo.

TOTAL ITALIA s.r.l.

Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano (Italia)

12-12-2016

TEXINOL FCT 95

2/2

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per cui è previsto, non presenta rischi particolari. Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.